

## Антигравийная пленка (1-й пункт без учета лайнера)

Толщина продукта (общая)	0.20 мм	(203.2 мкм)	
Толщина (пленочная основа)	0.15 мм	(152.4 мкм)	
Толщина (клеевая основа)	0.05 мм	(50.8 мкм)	
Толщина (лайнер)	0.08 мм	(76.2 мкм)	
Сила отслаивание клеевой основы	5.1846 кг/см	(804 нейтрон/метр)	ASTM D3330
Предел прочности	9000 фунт/кв.дюйм	(62 МПа)	ASTM D638 - 10
Прочность на отрыв	575 фунт/погонный дюйм	(102.7 кг/см)	ASTM D624 - 00 (2007)
Относительное удлинение при разрыве	>400%		ASTM D638 - 10
Максимальная температура	240 °F	(116 °C)	
Прочность на износ	Тест на абразивной машине Тейбера	Не протирается	
Химстойкость	Изопропиловый спирт	Нет вредных воздействий	
Химстойкость	Гексан/Толуол	Нет вредных воздействий	
Стойкость против атмосферных воздействий	Устойчивость к ультрафиолету 1000h	Нет вредных воздействий	
Тепловое воздействие	70C 1000h	Нет вредных воздействий	